



# 生地品質検査報告書

[1110 F 34]

●本報告書の全部または一部の無断転用を固くお断りします。  
●この報告書は、提出の試料に対する試験結果であり、ロット全体の品質を保証するものではありません。

項目	試験方法	生地№	1 2 3 4 5 6 7							
			耐光(級)	JIS L 0842 第3露光法	変	3以上	3以上	3以上	3以上	3
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾・湿	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	.....
水(級)	JIS L 0846	変・汚	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	.....
昇華(級)	JIS L 0854	変・汚	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	.....
はつ水度(級)	JIS L 1092		5, 5, 5	5, 5, 5	5, 5, 5	5, 5, 5	5, 5, 5	5, 5, 5	5, 5, 5	.....
耐水度(mm)	JIS L 1092 A法		10000以上	10000以上	10000以上	10000以上	10000以上	10000以上	10000以上	.....
紫外線遮蔽率(%)	JIS L 1925		100	100	100	100	100	100	100	.....
紫外線防護係数 (UPF)	JIS L 1925		100以上	100以上	100以上	100以上	100以上	100以上	100以上	.....
UPF格付値	JIS L 1925		50+	50+	50+	50+	50+	50+	50+	.....
可視光線遮蔽率% (400~780nm)	分光光度計法		100	100	100	100	100	100	100	.....
遮光率(%)	JIS L 1055 A法 (10000lx)		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	.....
遮熱率(%)	JIS L 1951		52	62	63	59	49	52	.....	
	区分記号		S45	S55	S55	S55	S45	S45	.....	
			.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
			.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
			.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

依頼者記載欄	
納入先	会社名
	地区・店名・MD
	分類コード
	商品コード
	納入者コード
依頼者	会社名 (株)ワールドパーティー
	TEL 06-6693-2065
	担当者
	依頼日 2024年9月14日
品名	25SS_UVO生地検査_3 (日傘用生地)

項目	試験方法	生地№	たて(ウェール)		よこ(コース)		項目	試験方法	生地№	たて(ウェール)		よこ(コース)	
			.....	.....	.....	.....				.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

品番	(関連品番・その他) 色数 6
適用規格	JUPA基準
判定	染色 合格 (6)色 - 不合格 ( )色
	堅牢度 合格 - 不合格
	物性 合格 - 不合格
	機能性 合格 - 不合格

**備考**

- 試験項目は依頼者の指示による。
- 検査結果がそのまま洋傘製品の性能を示すものではない。
- 紫外線防護係数 (UPF値) : 基準値がない為、判定より除外。
- 生地№.6において、可視光線遮蔽率以外の結果は下記より転記 : 24SZ-055113 (2024. 6. 4 QTEC深セン 発行)

(注1) 寸法変化率の「」は伸び、マは縮みを示す。  
(注2) 洗濯堅牢度の※印は蛍光増白剤の影響による。

添付白布	綿・絹 (昇華) 綿・ポリエステル						
	1 BK	2 OF	3 BE	4 LV	5 BG	6 GY	7
生地見本							

担当	確認	発行	2024年10月25日	検査機関		上海可泰檢驗有限公司 深圳分公司 一般財団法人 日本纖維製品品質技術センター QTEC深セン試験センター (TEL) 0755-6162-3133
			№ 24 - SZ - 055225 (1/1)			



# 生地品質検査報告書

[1110 F 34]


●本報告書の全部または一部の無断転用を固くお断りします。  
●この報告書は、提出の試料に対する試験結果であり、ロット全体の品質を保証するものではありません。

項目	試験方法	生地№		1	2	3	4	5	6	7
		変	乾・湿	3以上	3以上	3	3以上	3	3	3
耐光(級)	JIS L 0842 第3露光法		乾・湿	3以上	3以上	3	3以上	3	3	3
摩擦(級)	JIS L 0849 II形		乾・湿	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5
水(級)	JIS L 0846		変・汚	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・3-4	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5
昇華(級)	JIS L 0854		変・汚	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5	4-5・4-5
はつ水度(級)	JIS L 1092			5, 5, 5	5, 5, 5	5, 5, 5	5, 5, 5	5, 5, 5	5, 5, 5	5, 5, 5
耐水度(mm)	JIS L 1092 A法			10000以上	10000以上	10000以上	10000以上	10000以上	10000以上	10000以上
紫外線遮蔽率(%)	JIS L 1925			100	100	100	100	100	100	100
紫外線防護係数 (UPF値)	JIS L 1925			100以上	100以上	100以上	100以上	100以上	100以上	100以上
UPF格付値	JIS L 1925			50+	50+	50+	50+	50+	50+	50+
可視光線遮蔽率(%) (400-780nm)	分光光度計法			100	100	100	100	100	100	100
遮光率(%)	JIS L 1055 A法 (100000lx)			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
遮熱率(%)	JIS L 1951			64	58	53	62	63	56	60
	区分記号			S55	S55	S45	S55	S55	S55	S55
				.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
				.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
				.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

依頼者記載欄	
納入先	会社名
	地区・店名・MD
	分類コード
	商品コード
	納入者コード
依頼者	会社名 (株)ワールドパーティー
	TEL 06-6693-2065
	担当者
	依頼日 2024年9月14日
品名	25SS_UVOCALM生地検査_3 (日傘用生地)
品番	(関連品番・その他) 色数 7
適用規格	JUPA基準
判定	生地検査
	染色 合格 (7)色 - 不合格 ( )色
	堅牢度 合格 - 不合格 -
	物性 合格 - 不合格 -
	機能性 合格 - 不合格 -
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>試験項目は依頼者の指示による。</li> <li>検査結果がそのまま 洋傘製品の性能を示すものではない。</li> <li>紫外線防護係数 (UPF値)、可視光線遮蔽率：基準値がない為、判定より除外。</li> </ul>

項目	試験方法	生地№	たて (ウェール)		項目	試験方法	生地№	たて (ウェール)	
			よこ (コース)	よこ (コース)				よこ (コース)	よこ (コース)
		.....	.....	.....		.....	.....	.....	.....
		.....	.....	.....		.....	.....	.....	.....
		.....	.....	.....		.....	.....	.....	.....
		.....	.....	.....		.....	.....	.....	.....
		.....	.....	.....		.....	.....	.....	.....
		.....	.....	.....		.....	.....	.....	.....
		.....	.....	.....		.....	.....	.....	.....

添付白布 綿・絹 (昇華) 綿・ポリエステル



担当 確認 発行 2024年10月25日 検査機関 QTEC 上海可泰檢驗有限公司 深圳分公司 一般財団法人 日本纖維製品品質技術センター QTEC深セン試験センター (TEL) 0755-6162-3133

(注1) 寸法変化率のプラスは伸び、マイナスは縮みを示す。  
(注2) 洗濯堅牢度の※印は蛍光増白剤の影響による。